

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-158555

(43) 公開日 平成10年(1998) 6月16日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

F I

C 0 9 D 11/00

C 0 9 D 11/00

B 4 1 M 5/00

B 4 1 M 5/00

E

C 0 9 B 67/20

C 0 9 B 67/20

K

67/22

67/22

B

67/46

67/46

A

審査請求 有 請求項の数3 F D (全 8 頁)

(21) 出願番号

特願平9-362281

(62) 分割の表示

特願平3-261373の分割

(22) 出願日

平成3年(1991) 9月13日

(71) 出願人 000002820

大日精化工業株式会社

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号

(72) 発明者 高見 尚徳

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号

大日精化工業株式会社内

(72) 発明者 一柳 俊弐

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号

大日精化工業株式会社内



(74) 代理人 弁理士 小山 輝晃

(54) 【発明の名称】 画像記録用着色組成物

(57) 【要約】



【目的】 堅牢性を含めた諸性能に優れたインクジェット方式による画像記録用着色組成物を提供すること。

【構成】 色素及び樹脂を含む画像記録用着色組成物において、画像記録方式がインクジェット方式であり、色素が、下記の式(Ⅰ)で表わされるもののうちのある特定の構造の黄色モノアゾ顔料と、式(Ⅰ)で表わされるが、上記のモノアゾ顔料とは異なる置換基を有する黄色モノアゾ顔料及び又は下記の式(ⅠⅠ)で表わされる黄色モノアゾ顔料を顔料合成時に生成させ、混在させた黄色モノアゾ顔料組成物であることを特徴とする画像記録用着色組成物。



【特許請求の範囲】



【請求項1】 色素及び樹脂を含む画像記録用着色組成物において、画像記録方式がインクジェット方式であり、色素が、下記の式(1)で表わされるもののうちのある特定の構造の黄色モノアゾ顔料を99.8～80モル％と、式(1)で表わされるが、上記のモノアゾ顔料とは異なる置換基を有する黄色モノアゾ顔料及び又は



(但し、上記式中の X_1 、 X_2 、 X_3 、 Y_1 、 Y_2 及び Y_3 は、水素原子、炭素数1～3のアルキル基、炭素数1～3のフルオロアルキル基、炭素数1～3のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、スルホ基又はそのアルカリ土類金属塩又は高級アミン塩、N-フェニルアミノスルホニル基、カルボキシル基又はそのアルカリ土類金属塩又は高級アミン塩、カルボアミド基、N-フェニルカルバモイル基、ウレイレニ基、イミノジカルボニル基又はカルボン酸エステル基である。)

【請求項2】 黄色モノアゾ顔料の平均粒子径が、0.2 μ m以下である請求項1に記載の画像記録用着色組成物。

【請求項3】 黄色モノアゾ顔料組成物が、下記の式(III)で表わされるもののうちのある特定の構造の芳香族アミノ化合物をジアゾ成分としてジアゾ化して、下記の式



(但し、上記式中の X_1 、 X_2 、 X_3 、 Y_1 、 Y_2 及び Y_3 は前記定義の通りである。)物。

【発明の詳細な説明】

【0001】


【産業上の利用分野】 本発明は、電子写真、静電印刷、

下記の式(II)で表わされる黄色モノアゾ顔料の0.2～20モル％を顔料合成時に生成させ、混在させた顔料組成物で、更に必要に応じてロジン類或は公知の処理剤で処理した黄色モノアゾ顔料組成物であることを特徴とする画像記録用着色組成物。

【化1】

(IV)で表わされるもののうちのある特定の構造のアセトアセトアミド化合物をカップリング成分としてカップリングするに際して、ジアゾ成分及びカップリング成分の合計モル量の0.1～10モル％が、下記の式(III)で表わされるが、上記の特定の芳香族アミノ化合物とは異なる置換基を有する芳香族アミノ化合物、下記の一般式(V)で表される芳香族アミノ化合物及び下記の式(VI)で表わされるが、上記の特定のアセトアセトアミド化合物とは異なる置換基を有するアセトアセトアミド化合物から選ばれた少なくとも1種の化合物に置き換えて使用しており、又、必要に応じて生成した顔料組成物を更にロジン類或は公知の処理剤で処理することによって得られることを特徴とする黄色モノアゾ顔料組成物である請求項1に記載の画像記録用着色組成物。

【化2】



静電記録、熱転写記録、インクジェット記録等の画像記録における画像記録剤、或はその製造に使用される着色組成物に関する。更に詳しくは、本発明は、顔料及び樹脂を含有する画像記録の記録剤において、顔料が優れた各種堅牢性及び透明性、鮮明性等を有し且つ非常に微細


な粒子径を有する黄色モノアゾ顔料組成物である画像記録用着色組成物を提供するものである。

【0002】

【従来技術】従来、フルカラー又はモノカラーの電子写真、静電印刷、静電記録、熱転写記録及びインクジェット記録等の画像記録に使用される黄色や、混色の緑色、黄味の赤色、橙色或いは黒色の記録剤に使用される黄色色素としては、黄色の油性染料、分散性染料、ジスアゾ系黄色アゾ顔料及び通常のモノアゾ系黄色顔料が使用されてきている。

【0003】

【発明が解決しようとする問題点】しかしながら、油性染料や分散性染料は、樹脂媒体を着色する場合に溶解的に着色することが出来る為、着色力は高いが、耐光性、耐溶剤性、耐薬品性等の堅牢度に劣るという問題がある。又、ジスアゾ系黄色アゾ顔料及び通常のモノアゾ系黄色顔料も耐熱性等の堅牢性が不十分であり、不透明性、くすみ等をもたらした。従って、本発明の目的は、



(但し、上記式中の X_1 、 X_2 、 X_3 、 Y_1 、 Y_2 及び Y_3 は、水素原子、炭素数1～3のアルキル基、炭素数1～3のフルオロアルキル基、炭素数1～3のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、スルホ基又はそのアルカリ土類金属塩又は高級アミン塩、 N -フェニルアミノスルホニル基、カルボキシ基又はそのアルカリ土類金属塩又は高級アミン塩、カルボアミド基、 N -フェニルカルバモイル基、ウレイレニ基、イミノジカルボニル基又はカルボン酸エステル基である。)

【0005】

【作用】本発明者らは、前記の従来の記録剤の欠陥を解決し、呈色性に優れ、諸堅牢性及び経済性を満足させ得る黄色顔料の開発について種々研究した結果、特定の黄色モノアゾ顔料が特定の製造方法をとることにより、従来の塗料やプラスチック着色等の用途に使用されている顔料に比べ粒子径を小さくし、且つ耐熱性を向上させることにより、色相の鮮明性、冴え、透明性等に優れた性質を発揮することが出来、又、諸物性も満足することが出来、これを画像記録剤の着色剤として使用することにより優れた画像記録剤が得られることを見出し本発明を

堅牢性を含めた諸性能に優れた画像記録用着色組成物を提供することである。

【0004】

【問題点を解決する為の手段】上記目的は以下の本発明によつて達成される。即ち、本発明は、色素及び樹脂を含む画像記録用着色組成物において、画像記録方式がインクジェット方式であり、色素が、下記の式(I)で表わされるもののうちのある特定の構造の黄色モノアゾ顔料を99.8～80モル%と、式(I)で表わされるが、上記のモノアゾ顔料とは異なる置換基を有する黄色モノアゾ顔料及び/又は下記の式(II)で表わされる黄色モノアゾ顔料の0.2～20モル%を顔料合成時に生成させ、混在させた顔料組成物で、更に必要に応じてロジン類或は公知の処理剤で処理した黄色モノアゾ顔料組成物であることを特徴とする画像記録用着色組成物である。

【化3】



完成した。即ち、従来、アゾ顔料を塗料、プラスチック、合成繊維の着色等に使用しようとする場合には、色の隠蔽性や呈色性等を重視する為、アゾ顔料の平均粒子径を大きく調整してその変化率を小さくすることで耐熱性を上げているが、それでは画像記録剤用の着色剤としては色相の鮮明性、透明性及び冴えが欠けてしまう。画像記録剤は、フルカラーで使用されたり、オーバーヘッドプロジェクターに使用されたりしているので、色相の鮮明性、冴え、更には透明性を有していることが望まれている。

【0006】電子写真乾式現像剤等の製造に当たっては、凡そ100～150℃位の温度で加熱混練することが多く、その様な加熱条件で顔料の粒子が成長したり、結晶が変化したりすることで色調が変わったり、色がくすんだり、色濃度が低下したり、色が不透明になったりすることが多い。本発明においては、目的のアゾ顔料を合成するに当たり、それと色や物性は類似しているが、構造の異なるアゾ顔料化合物を同時に合成することで、生成した顔料粒子が混晶乃至は微結晶混合物或は局部的な無定形物の混在といった様な状態となって結晶成長抑

制の効果をもたらし、その結果、上記で述べた様な加熱条件下での耐熱性を向上させる様になったものと考えられる。従って、上記のアゾ顔料組成物を用いて得た画像記録剤により、色相の鮮明な、冴え、透明性を損なわない優れた画像が得られた。

【0007】

【好ましい実施態様】次に好ましい実施態様を挙げて本発明を更に詳細に説明する。本発明で使用する、主として本発明を特徴づける特定の黄色モノアゾ顔料組成物とは、その製造方法が、下記の式(III)で表わされるもののうちの特定の構造の芳香族アミノ化合物をジアゾ成分としてジアゾ化して、下記の式(IV)で表わされるもののうちの特定の構造のアセトアセトアミド化合物をカップ




(但し、上記式中の X_1 、 X_2 、 X_3 、 Y_1 、 Y_2 及び Y_3 は前記定義の通りである。)

【0008】上記のジアゾ化反応及びカップリング反応は常法に従って為される。上述の特定の黄色顔料について更に具体的に述べると、該顔料としては、ジアゾ成分としての構造式(III)のアミノ化合物は、その置換基が

ブリング成分としてカップリングするに際して、ジアゾ成分及びカップリング成分の合計モル量の0.1~10モル%が、下記の式(III)で表わされるが、上記の特定の芳香族アミノ化合物とは異なる置換基を有する芳香族アミノ化合物、下記の一般式(V)で表される芳香族アミノ化合物及び下記の式(IV)で表わされるが、上記の特定のアセトアセトアミド化合物とは異なる置換基を有するアセトアセトアミド化合物から選ばれた化合物に置き換えて使用しており、又、必要に応じて生成した顔料組成物を更にロジン類或は公知の処理剤で処理することによって得られる。

【化4】



下記表1に示され、構造式(IV)のカップリング成分は、その置換基が下記表2に示される夫々の中間体化合物をカップリングさせて得たモノアゾ顔料が挙げられる。

【表1】

No.	X ₁	X ₂	X ₃
1	2-ニトロ	4-メチル	水素
2	2-メトキシ	4-ニトロ	水素
3	2-ニトロ	4-クロル	水素
4	2-トリフルオロメチル	水素	水素
5	2-ニトロ	4-スルホ	水素
6	2-スルホ	4-メチル	水素
7	2-クロル	3-アミノカルボニル	水素
8	2-メトキシ	4-フェニルアミノスルホニル	5-メトキシ
9	2-カルボキシル	水素	水素
10	イミノジカルボニル (-3,4)	---	水素

【0009】

【表2】

No.	Y ₁	Y ₂	Y ₃
1	2-メチル	4-メチル	水素
2	2-メトキシ	水素	水素
3	2-メチル	4-クロル	水素
4	2-メトキシ	4-クロル	5-メトキシ
5	2-カルボキシル	水素	水素
6	イミノジカルボニル (-3,4)	---	水素
7	4-ブトキシカルボニル	水素	水素
8	4-アセチルアミド	水素	水素
9	ウレイン (-3,4)	---	水素

【0010】それらの代表的なモノアゾ顔料の例としては下記の如きものが挙げられる。

- ① 2-メトキシ-4-ニトロアニリンをジアゾ化してアセトアセト-2-メトキシアニライドとカップリングさせて得た黄色アゾ顔料
- ② 2-ニトロ-4-クロルアニリンをジアゾ化してアセトアセト-2-メチル-4-クロルアニライドとカップリングさせて得た黄色アゾ顔料
- ③ 2-ニトロ-4-クロルアニリンをジアゾ化してア

セトアセト-2-クロルアニライドとカップリングさせて得た黄色アゾ顔料

- ④ 4-アミノフタルイミドをジアゾ化してアセトアセト-2, 4-ジメチルアニライドとカップリングさせて得た黄色アゾ顔料

- ⑤ 2-トリフルオロメチルアニリンをジアゾ化してN-(2-オキソ-5-ベンゾイミダゾリニル)アセトアセトアミドとカップリングさせて得た黄色アゾ顔料等である。又、前記した如く上記の顔料のジアゾ成分の一部

を置き換えて使用される一般式(V)で表される芳香族アミノ化合物としては、例えば、2-アミノナフタレン-1-スルホン酸等が挙げられる。

【0011】本発明に使用される黄色アゾ顔料組成物の製造について、上記①の顔料であるC、1、ピグメントイエロー74を例に挙げて具体的に述べると、ジアゾ成分としては2-メトキシ-4-ニトロアニリンのほかの芳香族アミノ化合物を、カップリング成分としてはアセトアセト-2-メトキシアニライドのほかのアセトアセトアミド化合物をそれらの一方か双方を混合して使用する。好ましいアミノ化合物としては、例えば、2-ニトロ-4-メチルアニリン、2-メチル-5-ニトロアニリン、2-ニトロ-4-クロロアニリン、2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸、2-アミノ-ナフタレン-1-スルホン酸等が挙げられる。好ましいアセトアセトアミド化合物としては、例えば、2-カルボキシーアセトアセトアニライド、4-(アセトアセチルアミノ)フタルイミド、5-(アセトアセチルアミノ)ベンズイミダゾロン、4-(アセトアセチルアミノ)安息香酸ブチルエステル等が挙げられる。スルホン酸の場合は更にカップリング反応後にアルカリ土類金属塩やアミン塩等にもすることも出来る。ジアゾ成分及びカップリング成分の混合される比率は、該顔料の使用される条件が厳しい条件であるほど多く使用されて効果をもたらすものであるが、顔料としての性能の関係もあり、ジアゾ成分とカップリング成分の合計モル量の0.1~10モル%、好ましくは3~8モル%である。

【0012】カップリング反応後に生成物の結晶を整えたり、粒子の形状や粒子径を所望の範囲に整えたりする等の後処理は、必要に応じて通常の方法と同様に行なわれる。モノアゾ顔料を塗料或いはプラスチック、合成繊維の着色等の用途に使用する場合には一般に耐熱性を上げる為、アゾ顔料の平均粒子径を大きくする、例えば、約0.4~1.0 μm の大きさにするのが一般的である。しかし、これを画像記録剤の着色剤として、特に色相の鮮明性及び透明性、冴えが要求されるフルカラー記録剤の着色剤として使用する場合には、分散した時のモノアゾ顔料の平均粒子径は、0.2 μm 以下、好ましくは0.15 μm 以下になる様に調整することが好ましい。以上に示した特定の黄色モノアゾ顔料組成物は、画像記録剤用の着色剤として耐光性、耐熱性、耐薬品性、耐水性等の諸堅牢性に優れた性質を示した。

【0013】本発明において使用される樹脂は、固体の形の着色組成物にあっては、顔料の分散媒体であり、液体の形の着色組成物にあっては顔料の分散助剤として機能するものであり、又、実際に記録剤として使用されたときは顔料の固着剤として作用するものである。このような目的で使用される樹脂としては、電子写真、静電印刷、静電記録等の乾式現像剤及び湿式現像剤、熱転写インクリボン及びフィルム、油性及び水性インクジェット

インク等の画像記録剤に通常使用されているいずれの樹脂であつてもよい。又、夫々の用途に合わせて、必要に応じて従来公知の添加剤、例えば、帯電制御剤、流動化剤等、或いは媒体として溶剤、水系媒体が使用される。又、本発明の画像記録用着色組成物には高濃度着色組成物も含まれる。その目的は、顔料を高濃度に含み、予め十分に練肉して分散させたり、調色を行なっておくことにより、後の工程を容易にする為のものであり、粗粒、粗粉、微粉、シート状、小塊状等の固体状、或はペースト状又は液状のいずれの形状にても使用される。

【0014】本発明で使用される黄色モノアゾ顔料組成物の、樹脂やその他の添加剤或は媒体を含む着色組成物における含有量は、その使用する目的によって異なる。黄色モノアゾ顔料組成物を高濃度に含有する固体状、ペースト状或いは液状の着色組成物では、その含有量はおよそ15重量%~60重量%、好ましくは20重量%~50重量%程度であり、電子写真現像剤等の着色剤として使用される場合には、およそ1重量%~10重量%、好ましくは2重量%~8重量%程度であり、熱転写インクリボン、フィルムの着色剤として使用される場合には、2重量%~20重量%、好ましくは4重量%~15重量%程度であり、使用する目的に応じて最も好ましい含有量で使用される。

【0015】

【実施例】次に実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。尚、文中部又は%とあるのは重量基準である。

実施例1

2-メトキシ-4-ニトロアニリン182.7部と2-ニトロ-4-メチルアニリン5.1部とを、水1,300部及び35%塩酸290部の混合物中に加えて攪拌し、それから0℃に冷却し、亜硝酸ソーダ80部を加えてジアゾ化する。別に2-メトキシアセトアセトアニライド241.8部を水5,000部中に加え、水酸化ナトリウム48部と共に溶かし、次いで酢酸196部と水196部との混合液を添加することによって析出させてカップリング成分の懸濁液を得る。澄明になったジアゾ溶液をよく攪拌しながら、15℃において1時間30分~2時間以内に上記のカップリング成分の酢酸酸性懸濁液に流下し添加する。カップリングが終わった後に、ロジン45部を加え顔料処理を施し、得られた顔料組成物を濾過、水洗、乾燥、粉碎し、463部の黄色アゾ顔料組成物を得た。得られた顔料組成物を加熱混練して分散させたときの平均粒子径は、およそ0.15 μm 以下であり、色相は鮮やかな黄色を示した。

【0016】上記で得た黄色モノアゾ顔料組成物30部を、スチレン-メタクリル系共重合樹脂(軟化点約110℃、ガラス転移点約56℃、GPC法重量平均分子量約9万)70部と三本ロールにて充分混練し、顔料を分散させた。冷却後粗砕して、黄色顔料を30%の濃度で含有する高濃度着色組成物の粗粉を得た。次に、この様

にして得た黄色顔料を含む高濃度着色組成物14.7部及びクロム錯塩系負帯電制御剤3部を上記で使用したスチレン-メタクリル系共重合樹脂82.3部と常法に従って混練し、冷却後粗砕して後、ジェットミルで微粉碎し、更に分級して5~30 μ mの黄色樹脂組成物の微粉末を得た。次に、常法に従い流動化剤としてコロイダルシリカを添加し、充分混合し、黄色電子写真乾式現像剤とした。これをキャリアの磁性鉄粉と混合し、負電荷フルカラー現像用電子写真複写機にて単色の複写をした結果、鮮明な黄色画像が得られた。画像は鮮明で冴えた黄色を呈し、耐光性等の諸物性に優れた堅牢性を示した。

【0017】又、オーバーヘッドプロジェクター用のポリエステルシートに複写すると透明な画像を呈し、オーバーヘッドプロジェクタースクリーンに鮮明な黄色の映像を示した。又、シアン顔料として銅フタロシアニンブルー顔料、マゼンタ顔料としてジメチルキナクリドン顔料、ブラック顔料としてカーボンブラック顔料を用いて上記と同様にして各々シアン色現像剤、マゼンタ色現像剤、ブラック色現像剤とし、上記で得たイエロー色現像剤と共に四色フルカラー複写を行ない、鮮明なフルカラー画像を得た。又、オーバーヘッドプロジェクターシートに複写し、スクリーンに鮮明なフルカラー映像を映すフルカラー画像を得た。

【0018】実施例2

実施例1で述べた方法に従って、2-ニトロ-4-クロルアニリン86.3部をジアゾ化して、2-クロルアセトアセトアニライド110部と2,4-ジメチルアセトアセトアニライド5.6部とをカップリング成分としてカップリングさせ、汙過、水洗、乾燥、粉碎し、197.0部の顔料組成物を得た。得られた顔料組成物を加熱混練して分散させたときの平均粒子径は、およそ0.15 μ m以下であり、色相は鮮明で冴えた黄色を示した。得られたモノアゾ顔料組成物を、実施例1で述べた方法に従って高濃度着色組成物を作り、更にそれを使用して電子写真用乾式現像剤を作成した。これをキャリアと混合し、フルカラー電子写真複写機にて単色及びフルカラーの複写をした結果、鮮明な画像が得られた。画像は鮮明で冴えた黄色及び四色フルカラー画像を示し、諸物性に優れた堅牢性を示した。

【0019】実施例3

実施例1で述べた方法に従って、2-メトキシ-4-ニトロアニリン140.5部と2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸4.8部とをジアゾ化して、2-メトキシアセトアセトアニライド183.3部と2-カルボキシアセトアセトアニライド6.1部とをカップリング成分としてカップリングさせ、汉過、水洗、乾燥、粉碎し、332部の顔料組成物を得た。得られた顔料組成物を、加熱混練して分散させたときの平均粒子径は、およそ0.15 μ m以下であり、色相は鮮明な黄色を示した。得られたモノアゾ顔料組成物を実施例1で述べた方

法に従って使用して高濃度着色組成物を作り、更にそれを使用して電子写真用乾式現像剤を作成した。これをキャリアと混合し、フルカラー電子写真複写機にて単色及びフルカラーの複写をした結果、鮮明な画像が得られた。画像は鮮明で冴えた黄色及び四色フルカラー画像を示し、諸物性に優れた堅牢性を示した。

【0020】実施例4

実施例1で述べた方法に従って、2-メトキシ-4-ニトロアニリン154.5部とp-トルイジン-m-スルホン酸15.0部とをジアゾ化して、2-メトキシアセトアセトアニライド217.0部をカップリング成分としてカップリングし、ロジン38部と塩化カルシウム13部を用いて顔料処理を施し、汉過、水洗、乾燥、粉碎し、424部の黄色顔料組成物を得た。得られた顔料組成物を加熱混練して分散させたときの平均粒子径は、およそ0.15 μ m以下であり、色相は鮮明な黄色を示した。上記で得た黄色顔料組成物10部を、エステルワックス41部、パラフィン系ワックス41部、スチレン-メタクリル系共重合樹脂5部及びシリカ3部をバインダーとして常法に従い、ポリエチレンフィルムに塗布し、黄色熱転写記録用インクフィルムとした。これをフルカラー熱転写複写機にて複写し、鮮明な黄色複写画像を得た。この画像は、耐光性等の諸物性に優れた堅牢性を示した。又、オーバーヘッドプロジェクター用のポリエステルシートに複写すると、透明な画像が得られ、スクリーンに鮮明な画像を示した。又、銅フタロシアニンブルー顔料、ジメチルキナクリドン顔料、カーボンブラック顔料を用いて上記と同様にして、各々、シアン色、マゼンタ色及びブラック色の熱転写インクフィルムとし、上記で得たイエロー熱転写インクフィルムと共に、四色フルカラー複写を行い、鮮明なフルカラー複写画像を得た。更に、オーバーヘッドプロジェクター用のポリエステルシートに複写し、スクリーンに透明なフルカラー映像を映すフルカラー画像を得た。

【0021】実施例5

実施例1で述べた方法に従って、2-メトキシ-4-ニトロアニリン55.0部とp-トルイジン-m-スルホン酸3.2部とをジアゾ化して、2-メトキシアセトアセトアニライド74.4部をカップリング成分とカップリングさせ、汉過、水洗、乾燥、粉碎し、133.0部の黄色顔料組成物を得た。得られた顔料組成物を加熱混練して分散させたときの平均粒子径は、およそ0.15 μ m以下であり、色相は鮮明な黄色を示した。上記で得た黄色顔料組成物5部、スチレン-アクリレート-メタクリル酸ジエタノールアミン塩共重合体3部、エチレングリコール22部、グリセリン8部及び水62部の水性顔料分散液を作り、超遠心分離機で分散し得なかった顔料粗粒子を除去し、インクジェット用水性黄色インキを得た。ピエゾ振動子を有するオンデマンド型のインクジェットプリンターで、上記の黄色インキを用いて画像

情報をプリントし、鮮明な黄色画像を得た。又、銅フタロシアニンブルー顔料、ジメチルキナクリドン顔料及びカーボンブラック顔料を用いて、上記と同様にして、各々、シアン色、マゼンタ色及びブラック色のインクジェットインキとし、上記で得たイエロー色インクジェットインキと共に、四色フルカラープリントを行い、鮮明なフルカラー画像を得た。

【0022】比較例

2-メトキシ-4-ニトロアニリン168.0部をジアゾ化して、2-メトキシアセアセトアニライド216.0部をカップリング成分としてカップリングさせ、濾過、水洗、乾燥、粉碎し、385部の顔料を得た。得られた顔料を加熱混練して分散させたときの平均粒子径はおよそ0.4~1.0 μ mを示し、粒子は粗大であり、色相は不鮮明で不透明な黄色となった。得られたアゾ顔料を実施例1で述べた方法に従って高濃度着色組成

物を作り、更にそれを使用して電子写真用乾式現像剤を作成した。これをキャリアーと混合し、フルカラー電子写真複写機にて単色の複写をした結果、鮮明度の劣る不透明な黄色画像しか得られなかった。

【0023】

【効果】本発明の画像記録用着色組成物は、その色素成分として特定の黄色モノアゾ顔料組成物を使用しているものであるが、この黄色モノアゾ顔料組成物が、高い着色力、鮮明性、冴え、透明性を有するものであり、耐光性、耐熱性、耐薬品性、耐水性等の諸堅牢性に優れている為、着色物の製造の工程においても安定に製造することが出来、又、画像記録用着色組成物として使用される際にも鮮明で冴えた、透明感の高い画像を安定して記録することが出来る。又、液体記録剤として使用するに際にも、長期間安定に記録することが出来るものである。